

Laboratorium

PaChemTech Sp. z o.o., ul. Kobiałka 7a, 09-411 Płock

tel: 24 367 25 06
Fax: 24 367 25 00
e-mail: lab@pachemtech.eu

Formularz Nr F(L)-8/PO-01, wydanie nr 1 z dn. 04.07.2012 r.

Strona 1 z 1
Egz. Nr 112

RAPORT Z BADAŃ NR 138/2022

Nazwa i adres Klienta: Eco Tech Haus Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków

Symbol umowy/zlecenia Zleceniodawcy: Zgodnie z mailem z dn. 05.10.2022

Symbol zlecenia wewnętrznego: nie dotyczy

Kod próbki:

B-088 Olej na bazie żywicy naturalnej do konserwacji drewna BIO

Próbkę dostarczył/data dostarczenia : kurier/12.10.2022 r.

Opis próbki i jej zabezpieczenia: szklany stoik o poj. 0,5 l, ilość próby 500 ml, bez zabezpieczenia

Próbkę pobrał/metoda pobrania: klient/nie dotyczy

Data/godzina/miejsce pobrania próbki: nie dotyczy

Protokół pobrania próbki: brak

Data zakończenia badań: 12.10.2022 r.

WYNIKI BADAŃ

Lp.	Kod próbki	Parametr	Wynik	Jednostka	Metoda badania
1	B-088	Gęstość w temperaturze 15 °C	919,7	kg/m ³	PN-EN ISO 12185
		Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C	13,75	mm ² /s	PN-EN ISO 3104
		Temperatura zapłonu	49,5	°C	PN-EN ISO 2719

Raport sporządził: Iryna Protas

Raport autoryzował:

p.o. Kierownika laboratorium

mgr inż. Anna Serwach

Dnia: 12.10.2022r.

===== KONIEC =====

Wyniki badań stanowią integralną część raportu

Wyniki badań zamieszczone w niniejszym raporcie odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
Raport nie może być powielany ani wykorzystywany inaczej, jak tylko w całości